

RESINA EPOXI FLEX PARA ESMALTADOS FLEXIBLES

Materiales

Resina epoxi FLEX

Endurecedor epoxi FLEX - UV

Preparación del producto

<u>Variante 1</u>	<u>Peso</u>	<u>Volumen</u>
Resina epoxi Flex	70%	2 partes
Endurecedor epoxi Flex	30%	1 parte

<u>Variante 2</u>	<u>Peso</u>	<u>Volumen</u>
Resina epoxi Flex	50%	1 parte
Endurecedor epoxi Flex	50 %	1 parte

* Con esta variante se aumenta la flexibilidad del producto *

Una vez colocado el endurecedor, mezclar lentamente durante 5 minutos hasta homogeneizar el producto. (Aconsejamos utilizar recipientes de poca profundidad para facilitar la expulsión de burbujas de aire).

Curado del producto

Horneado a 40°C / 70°C aproximadamente de 2 a 4 horas

Terminación

Acabado brillante, sin necesidad de pulido.

Atención: Es muy importante el horneado del producto, ya que esta resina es muy sensible a la humedad

Nota: Todos los trabajos con resinas de cualquier tipo se deben realizar en ambientes ventilados.